



PVC发泡调节剂Surecel467

概 况 本公司提供的全丙烯酸酯发泡调节剂 Surecel467，适用于 PVC 泡沫板材的生产加工。

应 用 本产品是为陶氏化学美国原产发泡调节剂，原装进口，品质稳定，熔体强度中等，塑化速度快，加工流动性好。可使聚氯乙烯发泡生产得到更大的膨胀。超高分子量设计使得在相同的添加量和相等的密度时，可以获得更大的膨胀。本产品在结皮发泡和自由发泡中有良好的表现，本产品与市场上的其它产品相比，具有更好的塑化促进性能，低气味，低扬尘等优点。

外 观 白色粉末

技术 参数	项目	指标	单位
	挥发分：	≤2	%
	细度（40 目过筛通过率）：	≥98	%
	添加量：	3-8	%

卫生 性能 满足 ROHS 的要求。

备 注 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。防止与水分接触。存储温度不高于 60°C。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。



JOYSUN 产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

PVC发泡调节剂Surecel467

包 装 用牛皮袋包装，每袋重量 50 ± 5 磅 (22.68 ± 2.268 KG)。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非
是保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产
应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。